

T 704 / 1112

## KÖSTER® Super Fleece 120

Likit su yalıtım ürünleri için poliester takviye keçesi

### **Genel Bilgi:**

KÖSTER Super Fleece 120 ürünü likit su yalıtımı ürünleri ile beraber kullanıma uygun, poliester non-woven özelliklere sahip yüksek mukavemetli şerit takviye keçesidir.

Özellikle pah dönüşlerinin oluşturulmasında, çatlakların tamiratında, su gideri-havalandırma baca ve metal konstrüksiyonlara bağlantı oluşturulmasında kullanılmaktadır.

KÖSTER Super Fleece 120 likit su yalıtımı ürünlerini bünyesine emerek kürleşir ve yüksek mukavemetli, yırtılmaz ve çatlak köprüleyen bir tabaka oluşturur.



### **Kullanım Alanları:**

Islak hacimlerin, balkon ve terasların, çatı derelerinin, baca ve aydınlık bağlantılarının yalıtımında kullanılır. Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda, betondaki statik çatlakların tamiratında ve su gideri-havalandırma bacası-çelik kontrüksiyon gibi detay geçişlerinde kullanılır.

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :

KÖSTER BD 50 ve Dachflex  
KÖSTER KB-Pur 214 ve KB-Pur 215  
KÖSTER KBE Flüssigfolie  
KÖSTER Deuxan 2K ve Polyflex 2K  
KÖSTER Wandflex

Çimento esaslı ürünler ile kullanıma uygun değildir !

### **Kullanım Şekli:**

#### Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

#### KÖSTER Super Fleece 120 Uygulaması:

Pah dönüşlerinde : Çimento esaslı tamir harcı ile balık sırtı pah oluşturmaya gerek yoktur. Likit su yalıtımı ürünü 1mm kalınlık oluşturacak şekilde hem zemine hem parapet duvara rulo ile uygulanır. Kurumadan KÖSTER Super Fleece 120 ek yerine ortalanır ve rulo ile yüzeye bastırılır. Her noktada temas sağlanması ve alt yüzeyin yalıtım maddesini iyice emerek ıslanması önemlidir ve kontrol edilmelidir. Hava kabarcığı, pot ve kırışıklık oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Boylamasına eklerde 5cm bindirme yapılmalıdır. İç ve dış köşelerde gerekli dönüş detayları oluşturulmalıdır.

30-60 dakika bekleme süresinden sonra ürünün üst kısmında aynı likit su yalıtımı ürünü ile kaplanarak uygulama tamamlanır.

# KÖSTER

## Waterproofing Systems

T 704 / 1112

Çatlakların tamiratında : Kullanılacak bant genişliğini aşacak şekilde likit su yalıtımı ürünü 1mm kalınlığında rulo ile uygulanır. Kurumadan KÖSTER Super Fleece 120 çatlak üzerine ortalanır ve rulo ile yüzeye bastırılır. Her noktada temas sağlanması ve alt yüzeyin yalıtım maddesini iyice emerek ıslanması önemlidir ve kontrol edilmelidir. Hava kabarcığı, pot ve kırışıklık oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Boylamasına eklerde 5cm bindirme yapılmalıdır.

30-60 dakika bekleme süresinden sonra ürünün üst kısmında aynı likit su yalıtımı ürünü ile kaplanarak uygulama tamamlanır.

3 mm'den daha geniş çatlaklar uygulamadan önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

### **Teknik Veriler:**

Genişlik	10cm ve 20 cm
Kalınlık	0,8-1,0 mm
Ağırlık	120 g/m <sup>2</sup>

Rulo boyu	50 mt
Kopma mukavemeti	150 N/5cm
Kopma uzaması	%90
Yırtılma mukavemeti	20 N
Su geçirgenlik	< % 1

### **Ambalaj:**

KÖSTER Super Fleece 120	10cm EN X 50mt
KÖSTER Super Fleece 120	20cm EN X 50mt

### **Depolama:**

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 36 ay raf ömrü vardır. Rutubetten, sudan, güneşten ve aşırı sıcaktan (> 30°C) koruyunuz.

**Yasal Notlar:** Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılabilir.

Revize Tarihi: 09-01-2018